

## Cementbruk A

Används som sockelputs där det ställs höga krav på hållfastheten. Används även vid murning av glasbetongblock, natursten och betongblock samt vid putsning av kallmurar.

### Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamgående blandare. Använd cirka 4 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Detta ger 14 liter färdigt bruk.

Användningsråd vid murning:

Murstenarna ska vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna och arbeta inte med för blött bruk. Mura alltid med fyllda fogar. Bruk som börjat hårdna ska kasseras. Skydda alltid murverk mot regn respektive sol, håll jämn temperatur och alltid över 5 °C under härdningstiden.

Användningsråd vid putsning:

Underlaget förvattnas och det färdiga putsskiktet eftervattnas för ökad hållfasthet.

Vinteråtgärder:

Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Murning kan ske med tillsättande köldtillsats, men detta ersätter ej vinteråtgärder, d.v.s värme, snöskydd etc. Under varma årstider ska murverket skyddas mot direkt solstrålning. Sträva alltid att hålla cirka 15 °C under härdningstiden.

### Teknisk data

Bindemedel	Cement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Frostbeständig	Ja
Bearbetningsbar	Ca 2 h
Rek. skiktjocklek	10–12 mm

### Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan (i regel) även fås i 1000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

## Lagring

25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatumet.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

**FINJA**