

Gipsputs

Gipsputs används vid utstockning och putsning inomhus. Används även vid lagning inomhus av de flesta förekommande underlag, t.ex. tegel, lättklinker, lättbetong, tidigare putsade ytor.*

*Till släta och icke sugande underlag som t.ex. betong, ska ytan förbehandlas med Finja Gipsprimer.

Arbetsbeskrivning

Blandning

Blandas i snabbgående blandare, med visp eller gipsputsmaskin med ca 9 liter vatten per säck (25 kg). Detta ger ca 30 liter färdigt gipsputsbruk.

Användningsråd

Sugande underlag ska förvattnas. Icke sugande underlag ska förbehandlas med Finja Gipsprimer. Samma vattenmängd och samma blandningstid. Putsning bör utföras i ett skikt 5–50 mm.

Teknisk data

Bindemedel	Naturgips
Ballast	Mneralisk lättballast och natursand
Bruksklass	Gipsputs
Vattenbehov	Ca 36 %
Användningstid	Ca 0,5 timme
Rekommenderad skiktjocklek	5–50 mm/påslag

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se