

## Gjuta Enkelt

Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Produkten används till enklare fastgjutningar av t.ex. torkvindor, brevlådor, papperskorgar och staketstolpar. GJUTA ENKELT ÄR INTE EN KONSTRUKTIONSBETONG.

### Arbetsbeskrivning

Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Produkten används till enklare fastgjutningar av t.ex. torkvindor, brevlådor, papperskorgar och staketstolpar.

#### ÅTGÅNG

Mått på hålet Mängd ca

(cm) (kg)

20x20x40 32

20x20x30 24

30x30x50 90

30x30x40 72

30x30x30 54

40x40x60 192

40x40x50 160

1. Arbeta i temperatur över 5 °C. Gräv en grop där objektet som ska fastgutas har minst 10 cm luft på varje sida. Hålets djup ska vara tillräckligt för att förankringslängden uppnås.
2. Fyll minst halva hålet med rent vatten. Omgivande mark av dränerande karaktär, t.ex. sand eller makadam, kräver att en heltäckande plastpåse placeras i hålet innan vattnet hälls i.
3. Håll lugnt och stadigt ner Gjuta Enkelt tills hålet är fyllt. Tryck direkt ner det som ska fastgutas.
4. Mindre objekt kan lämnas ostagade. Större objekt bör stagas den första halvtimmen. Objekt som är svåra att pressa ner i betongen, t.ex. de med större förankringsjärn, placeras i hålet innan betongen tillsätts.
5. Vattna eventuellt betongen igen om den inte är helt genomfuktad.

## Teknisk data

Bindemedel	Cement	
Ballast	Sand 0-6 mm	
Tryckhållfasthet	ca 20 MPa	EN 12190
Användningstid	Omedelbart	

## Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck (art.nr 5511805).

## Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

**FINJA**