



# SORTERINGSBESTÄMMELSER FÖR RAW MASSIVA TRÄGOLV

Största tillåtna fel framgår av reglerna. I ett kontrollparti ska minst 95% av golvbrädorna motsvara nedanstående regler. Dimensioner och andra specifikationer som är påverkbara av brädans fuktighetsnivå är baserat på en träfuktighet på 8%. Kvalitetskontroll mot dessa reglerna är baserat på besiktning omgående efter öppnandet av emballaget. Där kraven i reglerna uppger ett bestämt antal eller annan specificering, gäller detta på en brädlängd på 2,0 m. Uppträder ett fel med sitt maximum, ska andra fel vara förhållandevis små. Å andra sidan kan ett fel som borde medföra en nedklassing tolereras, om brädan i övrigt ligger tydligt över minimumkravet. I praktiken ska därför helhetsintrycket spela in.

## EGENSKAPER

Frisk kvist

Pärilkvist

Svart kvist

Svart torrkvist

Delvisfasvuxen kvist

Barkringskvist

Sprickor i kvist

Rötkvist

Kvisthål

Kvisturslag / Hyvlingsurslag

## OBEHANDLAD KVALITET

Tillåtes obegränsat

Tillåtes obegränsat

Fasta tillåts

Fasta tillåts

Kvisten skall vara fastvuxen till minst hälften av omkretsen i brädans rätsida

Tillåtes obegränsat

Får förekomma

Tillåtes ej

Tillåtes ej

Mindre urslag ok.  
2st max 50mm 2/2m

## BEHANDLAD KVALITET

Tillåtes obegränsat

Tillåtes obegränsat

Fasta tillåts

Fasta tillåts i max diam:  
162mm: Max 10st fasta/2m.  
Max diam 30mm

Kvisten skall vara fastvuxen till minst av omkretsen i brädans rätsida

Tillåtes obegränsat  
Max diam 30mm

Får förekomma

Tillåtes ej

Tillåtes ej

Mindre urslag ok.  
1st max 40mm 2/2m eller  
2 st max 20 mm

$$\emptyset = (\text{KVISTENS BREDD} + \text{KVISTENS LÄNGD})/2.$$

**SUMMAN AV TORRKVIST, SVARTKVIST OCH BARKRINGSKVIST FÅR EJ ÖVERSTIGA 12 ST/2M**



## EGENSKAPER

### Kvisturslag / Hyvlingsurslag

### Kantkvisturslag

### Kantkrokighet

### Flatböj

### Tjurved / Vredsved

### Kådlåpor

### Barkflag / Lyror / röta / blånad

### Insektsskador

### Sprickor

### Ohyvlat yta

### Hanteringsskador

### Kupning

### Skevhet

### Vankant

### Märgstråle

### Tekniska fel / Dimensionsfel

### Fogsprång

### Kutterslag

## OBEHANDLAD KVALITET

Mindre urslag ok.  
2st max 50mm 2/2m

Mindre urslag ok.  
2st max 50mm 2/2m

Max 10mm / 2m längd

Max 20mm pihöjd på 2m

Tjurved får förekomma i begränsat omfattning.  
Mindre vredsved får förekomma

Små, kantställda tillåts.  
Max 3st/2m 50mm  
Flata tillåts ej

Barkflag/lyror: tillåts i begränsad omfattning. Max 3 st/2m 2,5x50 mm.  
Röta/blånad tillåts ej

Tillåts ej

I princip ej tillåtet på brädans rätsida (mikrosprickor kan förekomma)  
På brädans baksida tillåts sprickor, men ej genomgående

Får ej förekomma på ytsidan  
max 50% av längden på baksidan

Får ej förekomma

Max 1% av brädans bredd

25mm golv = max 30mm

Ej tillåtet

Tillåts i begränsad omfattning  
max 600mm långa / 2m långd

Tj max +- 0,2, br max +0 - -0,5mm  
Vinkelfel max 0,3mm tillåts

Max +-0,3mm

Framträdande kutterslag tillåts ej

## BEHANDLAD KVALITET

Mindre urslag ok.  
1st max 40mm 2/2m eller  
2 st max 20 mm

Mindre urslag ok.  
1st max 40mm 2/2m  
eller 2st max 20 mm2

Max 10mm / 2m längd

Max 20mm pihöjd på 2m

Tjurved får förekomma i begränsat omfattning.  
Mindre vredsved får förekomma

Små, kantställda tillåts.  
Max 1st/2m 30mm eller 2st små  
Flata tillåts ej

Barkflag/lyror: tillåts i begränsad omfattning. Max 1 st/2m 2x30mm.  
Röta/blånad tillåts ej

Tillåts ej

I princip ej tillåtet på brädans rätsida (mikrosprickor kan förekomma)  
På brädans baksida tillåts sprickor, men ej genomgående

Får ej förekomma på ytsidan  
max 50% av längden på baksidan

Får ej förekomma

Max 1% av brädans bredd

25mm golv = max 30mm

Ej tillåtet

Tillåts i begränsad omfattning  
max 400mm långa / 2m långd

Tj max +- 0,2, br max +0 - -0,5mm  
Vinkelfel max 0,3mm tillåts

Max +-0,3mm

Framträdande kutterslag tillåts ej