



## GYPROC G 44 MONTAGELIM

### PRODUKTDATABLAD

#### PRODUKTBEKRIVNING

**gyproc G 44** är ett vattentorkande montage lim på akrylatbas som torkar genom avdunstning av vatten. gyproc G 44 missfärgar inte omgivande material och är genomsorr efter ca 1 dygn vid +20 °C.

#### Sortiment

Volym [l/förp.]	0,60
Vikt [kg/förp.]	0,80
Antal [förp/kart.]	12
Art.nr.	5200412873

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

gyproc G 44 används vid limning av skivor på stålreglar istället för att skruva. Passar förövrigt dessutom för uppsättning av gips, träfiberskivor, trälistor, socklar, foder m.m mot underlag av trä, gips, spånskivor, träfiber, betong o.d.

Limning kan ske i Gyprosystem med 1 eller 2 lag gipsskivor på väggens båda sidor (ej schaktväggar). Ej lämpad för stomstabiliserande/bärande väggar eller tyngre belastningar.

gyproc G 44 uppfyller ljudisolering och brandklassade krav för följande system för icke-bärande innerväggar:

- gyproc XR system
- gyproc ER system
- gyproc duronomic system

#### BRANDEGENSKAPER

gyproc G 44 kan användas i brandklassade icke-bärande konstruktioner. För att uppnå EI 30 montera 1 lag gyproc GNE 13 (alt GN13) normal gipsskiva på båda sidor av regelstommen. Brandklasserna gäller även med gyproc GRE 13 (alt GR13) robust gipsskiva.

#### MONTERING / APPLICERING / BEARBETNING

Underlaget ska vara rent och fritt från lösa partiklar, fett och olja. Applicera gyproc G 44 med foggpistol i ca 5 mm heldragna breda strängar på Gyproc regler och skenor. Vid regelns ändrar ska gyproc quick skruv monteras 100 mm från golv respektive tak.

Gyproc gipsskivor ska monteras inom 30 minuter efter det att limmet applicerats. Se även separat monteringsanvisning.

#### Teknisk data

Typ	1-komp, latex/akrylbaserat sättlim
Konsistens	Lättsprutad mjuk pasta
Lösningsmedel	Vatten
Densitet [kg/m <sup>3</sup> ]	ca. 1600
Torrhalt [%]	ca. 80
Användningstemp. [°C]	0-30 °C
Genomsorr ca 1 dygn beror på dimension, luft fuktighet och temp.	
Materialåtgång ca 20 m limsträng per patron. Limsträngen ska vara ca 4-5 mm bred.	

#### HANTERING

Arbetsplatser med otillräcklig ventilation krävs andningsskydd. Undvik hud och ögonkontakt. Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir. Vid hantering, rök, snusa, ät och drick ej.

#### FÖRVARING

12 månader i obruten förpackning i +0-25 °C. gyproc G 44 förvaras frostfritt.

#### RENGÖRING AV PRODUKTEN

Verktygen rengörs direkt efter användning med vatten. Ta bort fläckar och spill på samma sätt.

#### AVFALLSHANTERING

Noggrant tömda och rengjort emballage kan materialåtervinnas. Återvinning måste ske enligt nationell lagstiftning och gällande miljöregler.

#### MSDS

EUH208, Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehåller konserveringsmedel: CMIT/MIT, BIT