

Cuprinol Träolja

Februari 2011



It's all wood needs



Produktbeskrivning

Cuprinol Träolja är en tunnflytande traditionell färglös träolja som är avsedd för tryckimpregnerat trä utomhus. Cuprinol Träolja motverkar fuktupptagning och sprickbildning. Bevarar träets naturliga utseende.

Behandling

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Ev. gråträ slipas bort. Tryckimpregnerade trallar tvättas med Cuprinol Tralltvätt, skuras och eftersköljes med rikligt med vatten.
2. Låt trallen torka innan Cuprinol Träolja appliceras.
3. Stryk 2 gånger med Cuprinol Träolja. OBS! Torka bort överskottsolja efter ca 10-20 minuter.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkyd/olja
Torrhalt: 40%
Torktid 23°C 50% RF: 8 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel
Färgåtgång: 7-10m²
Förpackning: 1 och 5 liter
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. applicerings sätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009