

Lagningsbruk

Putsning av betongväggar och andra starka cementbaserade underlag. Mindre håligheter upp till 15 mm skiktjocklek. Större ytor 2–6 mm skiktjocklek.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Underlaget ska förvattnas.

Blandning:

Blandas maskinellt med bormaskin och visp eller snabbgående blandare i cirka 5 minuter. Använd 5 liter rent kranvatten per säck (25 kg).

Applicering:

Applicera produkten med filtbräda, alternativt en slät stålspackel.

Efterarbete:

Eftervattna det hårdnande bruket.

Användningsråd:

Skydda alltid den lagade ytan mot regn. Under varma förhållanden ska den även skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera.

Teknisk data

| | |
|--------------------------|--|
| Bearbetningsbar | Ca 2 h |
| Åtgång | Ca 8 kg/m ² vid 5 mm putsskikt |
| Skiktjocklek | Mindre håligheter upp till 15 mm, större ytor 2–6 mm |
| Tryckhållfasthet 28 dygn | > 15 MPa |

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten

förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA