

# Cuprinol®

It's all wood needs

## Cuprinol Täckfärg

Februari 2012



### Produktbeskrivning

Cuprinol Täckfärg är en halvmatt täckande färg avsedd för målning av träfasader. Genom att måla fasaden med Cuprinol Täckfärg uppnås en god utomhusbeständighet. Dessutom erhålls en mycket hög kulör- och glansbeständighet. Cuprinol Täckfärg har en konsistens som gör att färgen är lättapplicerad och kan påföras i tjocka skikt. Detta tillsammans med den goda utflytningen ger en hög täckande förmåga. Cuprinol Täckfärg är torr och är övermålningsbar efter 2 timme vid 23 grader och 50% RH.

### Behandling

#### Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Impregnera med Cuprinol Grundolja framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Grundoljan kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V
3. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täckfärg

#### Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V.
4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täckfärg.

#### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

#### Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



#### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedelstyp:** Akrylsampolymerlatex  
**Glans:** Halvmatt  
**Torktid 23°C 50% RF:** 1 timmar  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 2 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +10°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)  
**Förtunning:** vatten  
**Verktyg:** Pensel roller spruta  
**Färgåtgång:** 6-8m<sup>2</sup>  
**Förpackning:** 1, 5 och 10 liter  
**Baser:** Vit, Bas, FGL, Gul, Oxidgul, Stugröd, Brun, Svart, Klargul  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt

Denna deklaration gäller vit kulör.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.*

*AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009*