

Järn och Metallfärg

November 2010



Produktbeskrivning

Järn och Metallfärg är en blank rostskyddstäckfärg för målning av järn, stål och plåt utomhus och inomhus. Järn och Metallfärg kan målas i tjocka skikt och ger i kombination med lämplig grundfärg ett bra rostskydd. Uppfyller kraven som täckfärg AK enligt rostskyddsnorm BSK-08. Pansarol Finish användes som rostskyddstäckfärg vid målning av t.ex. kranar, cisterner, broar m.m.

Behandling

Vid nymålning skall man skallytan borstas till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blåstras till SA 2,5. Stål stryks 1-2 gånger med Rostskyddgrund minst 40µm.

Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. För bästa resultat skall rostskador skrapas och borstas till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blåstras till SA 2,5. Grundas med Rostskyddgrund till minst 40µm. Färdigmåla 1-2 gånger med Järn och Metallfärg minst 80µm. Vid korrisionskalsser C3 och C4 skall man grund måla till minst 80µm

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: alkyd
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: 6-8 m²/liter
Förpackning: 0,5, 1, 2,5 liter
Baser: Vit, W2, W3, Svart, signalgul och FGL
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i)500g/l Innehåller Max 470g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009