

**RAW**<sup>®</sup>

# FLEKSIBEL FOGSKUM 500 ML



EAN: 7340009514539 / Prod. No. 9002302221

## FLEXIBELT OCH ISOLERANDE FOGSKUM MED 0% ISOCYANAT

Fleksibel fogskum är en ny typ av fogskum, helt utan isocyanater, och baserat på den senaste teknologin, vilket ger flera unika egenskaper:

- 0% isocyanat – omfattas inte av härdplastkängörelsen
- Permanent mer elastisk än traditionellt fogskum
- Övermålningsbart

Dessutom har Flexibel fogskum ett högt isoleringsvärde, och fäster på de flesta byggmaterial.

Används för att täta och isolera runt fönster- och dörrkarmar, rörgenomföringar, i hållrum, mellan väggelement m.m.

## FYSISKA / KEMISKA DATA

### Ohärdat skum:

Typ: 1-komponent isocyanatfritt STP-skum  
Hållbarhet: 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.  
Se produktionsdatum i botten på flaskan.  
Förvaras stående.

### Härdat skum:

Kulör: Vit  
Övermålningsbar: Ja  
Värmeledningstal:  $\gamma = 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$  (DIN 52612)  
Densitet: 27 – 30 kg/m<sup>3</sup>  
Beständighet: Temperatur: från -40°C till +80°C,  
Kort tid (max 1 timme) upp till 120°C.  
Solljus (UV): Bör skyddas mot solljus.



## BRUKSANVISNING

### Förberedelser:

Ytorna skall vara fria från fett, olja, smuts och dylikt. Fukta ytorna med vatten innan användning, då skummet endast härdar med hjälp av fukt.

Fleksibel fogskum har god vidhäftning till de flesta vanliga byggmaterial, dock inte polyeten, silikon eller liknande limavvisande ytor.

### Applicering:

Skummet kan vara svårt att ta bort, använd därför handskar, skyddsglasögon och arbetskläder. Maskera gärna området runt fogen eller reparationsstället. Ta av kapsylen och montera ventilgreppet med det medföljande plaströret. Var noga med att ventilgreppet inte skruvas åt FÖR hårt och att ventilen inte aktiveras under monteringen. Skaka flaskan 15 – 20 gånger innan användning.

Flaskan används med ventilen nedåt. Fyll fogen eller reparationsstället till ca 30 %, då skummet expanderar kraftigt omedelbart efter appliceringen. Vid användning i större fogar rekommenderas att fukta med vatten på själva skummet under appliceringen.

Kommer det skum utanför fogen eller reparationsstället, skall detta omedelbart avlägsnas med PU Rengöringsvätska 599 eller aceton, innan skummet härdar. Observera att inte alla material tål organiska lösningsmedel.

### Användningstemperatur:

5°C till 30°C. Ideal temperatur är 20°C. Gäller både flaska och omgivning.

### Sträckförmåga:

Flaskans innehåll ger upp till 8 – 10 l fritt expanderat skum.

### Härdning:

Fleksibel fogskum är klubbritt efter ca 50 – 70 minuter vid 20°C och 60% RH.

### Efterbehandling:

Skummet skall skyddas mot solljus. Efter härdning kan Flexibel fogskum spacklas, tapetseras och målas över med de flesta färgtyper. På grund av det stora utbudet av färger och lacker på marknaden, rekommenderas alltid att man gör ett test.

### Rengöring:

Skumrester avlägsnas med aceton. Härdat skum kan endast tas bort mekaniskt eller med PU Borttagare 912. Tvätta händer med tvål och vatten - använd t ex pimpsten vid behov.

## SÄKERHET

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.