

YAM 2000 KK UNDERLAGSPAPP

ART NR: 270012 **BENÄMNING:** Underlagspapp YAM 2000 KK **DIMENSION:** 100 cm x 10 m



✓ ANVÄNDINGSOMRÅDE

T-Emballage YAM 2000 är avsedd att användas som underlagstäckning under ytpapp (gör det själv), shingel eller svetsade tätskikt enligt AMA Hus-18. Underlagspappen innehar godkännandebevis (P-märkt).

✓ MONTERING

Underlag kan utgöra träpanel, tråelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas t.ex. genom att vara försedda med not och spont som sammanfogas väl. Underlaget skall vara av spikbart material. Underlaget skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell ANY AMA HSD 1331/1. Väder läggs med minst 80 mm överlapp vid längsskarvar och minst 150 mm vid tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning skall snedskäras från extra överlapp minst 300 mm in och ner mot våden.

Underlagspappen täckes snarast dock senast inom 3 månader.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Nominell vikt: Ca 2,0 kg/m²

Nominell tjocklek: 1,8 mm

Rulldimension: 1 m x 10 m

Täckande yta: 9,2 m²/rl

Ytbeläggning: Fin sand

Asfalt: SBS - Elastomerasfalt

Stomme: Mineralfiberfilt

Undersida: Fin sand

Om underlagspappen under byggtiden utsätts för hårdare påfrestningar än under förvaltningsskedet bör tätskiktet skyddas med t.ex. hårda skivor och landgångar.

✓ SPIKNING

Spikning utföres i zigzag med pappspik minst 20 x 2,8 alternativt 25 x 2,5 mm (varmförzinkad). Maximalt spikavstånd 60 mm.

✓ SKARVKLISTRING

Skarvklistring skall utföras med godkänt klister eller fabriksålagd självhäftande klisterkant. För säker vidhäftning bör eventuella klisterkanter vid behov förvärmas med varm- luftspistol. Normalt läggs våderna tvärs takfallets riktning. Vid läggning av våderna i takfallets riktning skall överläggen skarvklistras eller om underlagstäckningen kan bli utsatt för stora påfrestningar under byggtiden. Vid taklutningen mindre än eller lika med 1:3 (18°) skall även pappvåderna tvärs takfallets riktning skarvklistras. Om taklutningen understiger 1:16 (4°) skall samtliga pappkanter skarvklistras med asfaltklister eller varmasfalt om pappen inte har klisterkant och dessutom skall härvid alla spikskallar strykas med godkänt klister förutsatt att omedelbar täckning med klistrat tätskikt inte sker.

Förutom leverantörens instruktioner beaktas även aktuell AMA Hus samt RA Hus.

✓ TRANSPORT OCH LAGRING

Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.

✓ KONTAKT:

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda | Tel: 0383-599 00
www.t-emballage.se